



SCAN ME

STOCKBAHN- VERSIEGELUNG



Bild ©: stockbahn.at

AUF EINEN BLICK

Stockbahnversiegelung für
Asphaltstockbahnen

- ✓ Kalt verarbeitbar
- ✓ Optimierte Gleiteigenschaften
- ✓ Für Hallen- und Freiluftbahnen

EINSATZGEBIETE

- Versiegelung von Asphalt
- Versiegelung, Vergütung und Reparatur von Asphaltstockbahnen



Bild ©: stockbahn.at



Bild ©: stockbahn.at



STOCKBAHN- VERSIEGELUNG

BAHNFIX® ist eine kalt verarbeitbare, gebrauchsfertige Versiegelung zur Vergütung und Reparatur von Asphaltstockbahnen.



1

Bild ©: stockbahn.at

Die zu versiegelnde Fläche gründlich reinigen und mit einem geeigneten Klebeband abkleben.



2

Vor der Verarbeitung mit einem Bohrmaschinenquirl sorgfältig homogen aufrühren.



3

Bild ©: stockbahn.at

Auftrag portionsweise, je nach Rautiefe des Untergrundes.



4

Bild ©: stockbahn.at

Anschließend mit einem Gummischieber* nacharbeiten.

VORAUSSETZUNG

Die zu behandelnde Fläche muss trocken, sauber, fettfrei sowie entsprechend ihrer Anforderung tragfähig sein. Die Bodentemperatur muss mindestens + 10 °C betragen.

VERBRAUCH

Je nach Rautiefe durchschnittlich ca. 1,0 – 2,0 kg/m², je Auftrag, bezogen auf die Gesamtfläche.

PRODUKTDATEN

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde	Palettierung
BAHNFIX® grau	88013	15 kg	24 Eimer
BAHNFIX® rot	88014	15 kg	24 Eimer
BAHNFIX® schwarz	88015	15 kg	24 Eimer
BAHNFIX® grün	88016	15 kg	24 Eimer

*Zu beziehen bei **VIALIT Austria**

Beratung, Verkauf bzw. Ausführung durch:



i
Es ist darauf zu achten, dass bei mehrmaligem Auftrag längere Trocknungszeiten berücksichtigt werden müssen. BAHNFIX® ist bei trockenem und warmem Wetter nach wenigen Stunden begeh- und überstreichbar. Bei Außentemperaturen von > 30 °C (Schatten) ist die Verarbeitung des Produktes erschwert.

Je nach Einbaustärke und Tagestemperatur sollte es innerhalb von 12 – 24 Stunden nach dem Aufbringen nicht regnen.