



SCAN ME

ASPHALTREGENERIERUNG



EINSATZGEBIETE

- Optische Angleichung von unterschiedlichen Asphaltflächen
- Versiegeln von feinen Rissen und offenporigem bzw. rauem Asphalt
- Regenerierung von leicht bis mittelmäßig beanspruchten Verkehrsflächen (z. B. Parkplätze, Hauszufahrten, Innenhöfen, Geh- und Radwege)

AUF EINEN BLICK

Regenerierungsmittel für die Erhaltung von Asphaltflächen

- ✓ Kraftstoffbeständig*
- ✓ Einfach zu Verarbeiten
- ✓ Auch für Innenräume geeignet
- ✓ Kalt verarbeitbar



*Kraftstoffbeständig gegenüber Dieselkraftstoffen (3b) und gebrauchten Verbrennungsmotorölen/Kraftfahrzeug-Getriebeölen (4c), nicht jedoch Benzin.



ASPHALTREGENERIERUNG

STRADAFIX® ist eine treibstoffresistente, mineralstoffgefüllte Schlämme auf Polymerbasis, die auch in geschlossenen Räumen angewendet werden kann.



STRADAFIX® vor der Verarbeitung mit einem Bohrmaschinenquirl homogen aufrühren.

Die Fläche an den Rändern mit einem geeigneten Klebeband* abkleben und danach **STRADAFIX®** portionsweise auf die Unterlage gießen.

Anschließend mit Gummischieber* gleichmäßig verteilen ...

... und mit einem Versiegelungsroller* porenfüllend in Bahnen abrollen.

VORAUSSETZUNG

Der Untergrund muss für die Versiegelung trocken, sauber und öl-/fettfrei sein. Verschmutzte Asphaltflächen müssen mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Die gereinigte Fläche darf feucht, jedoch nicht nass sein. Die Bodentemperatur soll bei der Verarbeitung zwischen + 10 °C und + 30 °C liegen.

VERBRAUCH

Je nach Rautiefe durchschnittlich ca. 1,0 – 2,5 kg/m², bezogen auf die Gesamtfläche.

PRODUKTDATEN

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde	Palettierung
STRADAFIX®	63150	15 kg	27 Eimer



STRADAFIX® eignet sich NICHT für Nivellierungsarbeiten! Sollten Risse in der Größe von 2 – 3 mm in der Unterlage vorhanden sein, können diese mit **STRADAFIX®** verspachtelt werden. Nach vollständiger Durchtrocknung der vorbehandelten Stellen kann die Fläche mit **STRADAFIX®** überzogen werden.

HINWEIS: Überlappungen und Ziehpuren sind verarbeitungsbedingt und stellen keinerlei Mängel dar. Bei offenporiger, sehr rauer Unterlage wird ein zweimaliges Auftragen mit zwischenzeitlicher Trocknung empfohlen.

STRADAFIX® ist bei warmen Temperaturen nach wenigen Stunden begehbar.

*Zu beziehen bei VIALIT

Beratung, Verkauf bzw. Ausführung durch: